

# AQUA-Isoprimer –fond isolant

Blanc

No. d'art. **69315**

Caractéristiques	Fond isolant blanc, sans tension avec une bonne adhérence, pour l'intérieur. Diluable à l'eau et odeur modéré. Très bon effet d'isolation contre des taches de nicotine, de l'eau et de suite.
Domaine d'application	Des fonds minéraux comme béton, mortier, plâtre, placoplâtres, etc. ainsi que bois et sur des fonds bien adhérents.
Liant de Base	Résine de polymérisate diluable à l'eau
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	52 + 2%
Densité	1,430 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless. Dilution pas nécessaire.
Rendement, valeur moyenne	environ 130 g/m <sup>2</sup> selon fond
Données de séchage	revernissable au pinceau: 4 – 6 heures Complètement sec: 4 – 6 heures
Méthode d'emploi recommandée	1-2 x AQUA-Isoprimer-fond isolant blanc 69315 Ne pas mélanger avec dispersions ou peintures mates Pour parois contenant des solvants  Revernissable avec: Des produits à 1-comp. Aqueux ou contenant des solvants ou papiers peints légers. Ne pas utiliser sur des peintures à la colle
Nuançages	Compatible avec la plupart des pâtes de nuançage universelles jusqu'à 3 %. Ne pas mélanger avec des peintures de dispersion en teinte pleine!
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C et au-dessous de 75 % de l'humidité de l'air. Des températures basses et une haute humidité de l'air prolongent le séchage et altèrent l'efficacité d'isolation.
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité!

Teneur de COV	4,4 %
Chiffre de la charge écologique	35
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe toxicité – OFSP-No. 619000
Elimination	Selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

**Date de l'édition:**

25.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt TM vom 12.11.99 )

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

**SCHEKOLIN AG**

Industriestrasse 3  
FL-9487 Gamprin-Bendern

**Telefon: +423 / 375 75 75**  
**Telefax: +423 / 375 75 76**

**Email: [info@schekolin.com](mailto:info@schekolin.com)**  
**Web: [www.schekolin.com](http://www.schekolin.com)**