

Fiche technique

DISPERGIN-F peinture armée

Pour intérieur et extérieur

blanc, mat

Art.Nr. **43848**

Caractéristiques	Peinture de dispersion d'armature bien couvrante, parfaitement applicable, extrêmement résistante aux intempéries, presque sans odeur. DISPERGIN-F est une dispersion d'acrylate très élastique et insaponifiable, diluable à l'eau, armée de fibres spéciales (armature).
Domaine d'application	Maçonnerie (ribage, béton), plâtre, ancien ou neuf crépi blanc. Convient au recouvrement de microtrappures et de fendillements de retrait sur la maçonnerie, particulièrement sur façades.
Liant de Base	Liant de dispersion d'acrylate
Viscosité de livraison selon DIN 53211/20°	Pâte épaisse, liée, contenant des fibres
Teneur en corps solides	64 ± 2 %
Densité	1,481 g/ml (valeur moyenne)
Méthode d'application	Au rouleau, pinceau, pistolet
Rendement, valeur moyenne	300 – 500 g/m ² Suivant la structure du fond
Données de séchage	Revernissable au pinceau après 6-8 heures, selon la température et l'humidité de l'air relative.
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse. Enlever minutieusement les anciennes peintures de chaux, le sable détaché, les peintures minérales friables et peintures de dispersion peu adhérentes, mais trop épaisses. Dans le cas d'une ancienne peinture de dispersion mince, dont l'adhérence a été examinée , il est possible d'appliquer DISPERGIN-F 4.3848. Au préalable, rhabiller de manière appropriée les fendillements de retrait, de tassement et de dilatation plus grands. Appliquer sur le support minéral irréprochable, propre et sec une première couche riche de SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant pour intérieur et extérieur, incolore 43136. 1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant pour intérieur et Extérieur, incolore 43136

	1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant, diluable à l'eau
	2 x DISPERGIN-F 43848, à appliquer au rouleau ou au pistolet en forme de croix, au pistolet en form d'arches
	1 x ACRYL-DISPERGIN blanc, mat, pour extérieur 45346
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 1 an. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité!
Teneur de COV	<= 3%
Chiffre de la charge écologique	37
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

22.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

