

Fiche technique

# FEYCOPOX émail-EP (2-comp.) diluable à l'eau pour intérieur et extérieur

**blanc, satiné**

Art.Nr. **49556**

Caractéristiques	Peinture à 2 composants diluable à l'eau, d'un bon pouvoir couvrant, résistant à l'abrasion ainsi qu'à l'eau, à l'huile et aux essences. Antidérapant et facile à nettoyer. Excellente adhérence sur béton, ribage, pierre et bois. Résistance à la lumière limitée et tendance au farinage en cas d'exposition aux intempéries.
Domaine d'application	Vitrifications des sols et parois de bâtiments industriels, grands magasins, entrepôts, locaux pour la protection civile, laboratoires, hôpitaux, écoles, laveries, buanderies, ateliers, escaliers, caves, garages et galeries.
Liant de Base	Epoxy-résine réactive
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	67 ± 2 %
Densité	1,290 g/ml (valeur moyenne)
Proportion de mélange	100 : 70 (parties en poids) avec le durcisseur FEYCOPOX 49567
Méthode d'application	Au pinceau: diluée ou non-diluée avec un pinceaux à poils naturels Au rouleau: diluée avec 5 – 10 % de l'eau Au pistolet: ne pas utiliser d'appareils Airless avec pompes à diaphragme! diluée avec 10 – 15 % de l'eau
Rendement, valeur moyenne	120 – 200 g/m <sup>2</sup> la consommation dépend de l'état du fond
Données de séchage	Sec hors poussière: 3 heures      Complètement sec: 24 heures Sec au toucher: 12 heures      Revernissable: 16 heures
	Une humidité de l'air trop élevée – plus de 80 % d'humidité relative – peut retarder considérablement le séchage avec un écaillage par la suite dans les locaux mal ventilés et sur un support peu absorbant.
Méthode d'emploi recommandée	Ribage et résidus d'anciennes peintures tenant mal doivent être enlevés, les impuretés d'huile dégraissées ou flambées. La peau de frittage due à la laitance et à des peintures couvrantes cirées doivent absolument être éliminées. Munir les fonds métalliques, par exemple grilles de canal, d'une couche de fond.  Sur les sols de garages nouvellement exécutés, aucune voiture ne doit rouler avant l'application de FEYCOPOX-émail-EP, sinon les plastifiants et agents de séparation provenant des pneus pénétreraient dans le ribage. L'enduction de sols de garages déjà utilisés n'est donc pas provoquer par la suite un écaillage de l'enduit. De l'humidité pénétrant de l'extérieur entraîne aussi des écaillages.

Un sol de garage enduit doit durcir pendant 7 jours au moins à 15-20°C avant d'être utilisé.

1<sup>ière</sup> couche: FEYCOPOX-émail-EP, suivant la teinte,  
Diluée avec -5-10 % d'eau

1 x SCHEKOPOX couche de fond passiv (2 comp.) 48326, avec  
SCHEKODUR / SCHEKOPOX- durcisseur 43853 diluée avec 30%

2x FEYCOPOX- émail-EP, suivant la teinte, non-diluée

Teintes	blanc	49556	Nr. 6 gris-poussière	49562
	Nr. 1 gris-clair	49557	Nr. 7 gris-cément	49563
	Nr. 2 gris-vert	49558	Nr. 8 gris-cailloux	49564
	Nr. 3 vert	49559	Nr. 9 beige-gris	49565
	Nr. 4 jaune	49560	Nr.10 ivoire	49587
	Nr. 5 rouge-ox.	49561		

Potlife 4 heures à 20° C  
La fin du potlife ne peut pas être constatée visuellement. L'application après la durée du potlife donne lieu à une adhérence réduite.

Climat d'emploi Au-dessus de + 10 C

Nettoyage des outils Avec de l'eau, immédiatement après emploi. Lors de longs travaux, un nettoyage intermédiaire est recommandé. Si, par suite d'une dureté trop élevée de l'eau ou de résidus de peinture séchée ne se dissolvant plus, un nettoyage à l'eau n'était pas possible, nous recommandons d'utiliser le diluant SCHEKOLIN 027 et de rincer ensuite à l'eau savonneuse chaude.

Stabilité au stockage En bidons originaux fermés, 6 mois. Sensible au gel.

Préventions des accidents Observer les prescriptions légales de sécurité

Teneur de COV  
49556 : 4%  
49567 : 5%  
Teintes : 5%

Chiffre de la charge écologique 66

Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)  
Comp. A: hors classe de toxique, OFSP-T-no. 619000  
Durcisseur: hors classe de toxique, OFSP-T-no. 619000

Elimination Selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1620)

Elimination Les résidus contenus dans les bidons ouverts, les restes ainsi que les bidons conservés au-delà de la date d'expiration sont à déposer aux installations de récupération publiques. Dans tous les autres cas observer les prescriptions légales (ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux ; code ODS 1610)

**Date de l'édition:** 30.06.2004 BMP / BLT (Ersetzt FT vom 18.12.02 )

Les renseignements donnés reposent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

<b>SCHEKOLIN AG</b> Industriestrasse 3 FL-9487 Gamprin-Bendern	<b>Telefon: +423 / 375 75 75</b> <b>Telefax: +423 / 375 75 76</b>	<b>Email: info@schekolin.com</b> <b>Web: www.schekolin.com</b>
--	--	---

