

Fiche technique

HYDROFLEX peintures pour façades pour extérieur

Couleur blanc, mat

Art.Nr. **49831**

Caractéristiques

La peinture pour façades HYDROFLEX est une peinture pour façades de la toute dernière génération. Grâce à des particules de liant très finement dissoutes, la peinture pour façades HYDROFLEX pénètre profondément le fond, par conséquent l'application d'une couche de fond n'est pas nécessaire. Grâce à la nouvelle technologie dans le domaine des liants la peinture pour façades HYDROFLEX se distingue par d'excellentes valeurs physiques de bâtiment. La peinture est hautement perméable à la vapeur d'eau et est très résistante aux intempéries. Le besoin en peinture extrêmement faible achève en outre le profil des caractéristiques.

Domaine d'application

Façades (maçonneries, crépi, béton et façades d'isolation thermiques). Egalement applicable sur d'anciennes peintures pour façades comme par exemple sur des peintures minérales, des peintures aux organo-silicates ou sur des façades de chaux nettoyées, applicable sans couche de fond.

Liant de base

Acrylate

Viscosité de livraison

thixotrope

Teneur en corps solides

63± 2%

Densité

1.600g/ml (valeur moyenne)

Diluant

Eau

Méthode d'application

Peindre, au rouleau, au pistolet pulvérisateur sans air

Rendement, valeur moyenne

env. 95 g/m² (suivant le genre du fond et la méthode d'application)

Données de séchage

Deuxième couche possible après 4 heures en fonction de la température et de l'humidité atmosphérique relative.

Méthode d'emploi recommandée

Le fond minéral doit être bien pris et être complètement sec. Les anciennes peintures à la chaux, du sable peu cohérent, des peintures minérales friables et des peintures à dispersion non adhérentes, sont complètement à enlever. Les couches d'algues et de mousse sont d'abord à traiter avec le produit d'assainissement DISPERGIN 43648 et à enlever. Des fissures de retrait importantes ainsi que des fissures de tassement et de dilation sont préalablement à remettre en état de manière appropriée.

1^{re} couche :

1 x Peinture pour façades HYDROFLEX 49831
10-20 % étendu d'eau

Méthode d'emploi recommandée

2^e couche:

1 x Peinture pour façades HYDROFLEX 49831
5-10 % étendu d'eau

Nuances

Teintes pastel, RAL et NCS sur demande

Température d'emploi

Au-dessus de + 5° C

Stabilité au stockage

En bidons originaux fermés pendant 12 mois

Préventions des accidents

Observer les prescriptions légales de sécurité

Teneur de COV

blanc : <= 3 %
Teintes : 3 - 7 %

Chiffre de la charge écologique

pas de données disponibles

**Classe de toxicité
(loi féd. sur les toxiques)**

Sans classe de toxicité - BAG-T-Nr. 619000
observer les avertissements sur les bidons

Elimination

Selon les prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS
1620)

Date de l'édition:

30.06.2004 BMP / BLT/II

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

