

Fiche technique

Satin-DISPERGIN LEF pour intérieur

blanc, satiné

Art.Nr. **49035**

Caractéristiques	Peinture de dispersion très résistante, sans jaunissement, pour intérieur, d'un très bon écoulement et un haut pouvoir couvrant. Sans émissions ni solvants.
Domaine d'application	Cages d'escalier, des intérieurs soumis à une forte usure (p.ex. dans des écoles, jardins d'enfants, hôpitaux et casernes), salles de bain et cuisines.
Abrasion mouillée selon DIN 53778-2	Plus de 20000 cycles (résistant au frottement)
Diffusion de la vapeur d'eau	Valeur sd: 0,260 m
Liant de Base	Acrylate copolymérisate
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	58 ± 2%
Densité	1,400 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au rouleau, au pinceaux, au pistolet
Rendement, valeur moyenne	150 g/m ² . La consommation dépend de l'état du fond
Données de séchage	Revernissable au pinceau après quelques heures
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse.

Couche de fond:

1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation pénétrant incolore 43136
ou
1 x DISPERGIN fond d'imprégnation pénétrant, incolore diluable à l'eau 47505

1^{ère} couche:

Satin-Dispergin LEF, blanche satinée 49035
0-10% dilué à l'eau

2^{ème} couche:

Satin-Dispergin LEF, blanche satinée 49035
0-5% dilué à l'eau

Teintes	blanche et teintes pastels
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C. Sensible au gel.
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois. Sensible au gel.
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité !
Teneur de COV	blanche : 0% Teintes : <=3%
Chiffre de la charge écologique	56
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

30.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt FT vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

