

Fiche technique

SCHEKOBLANC pour plafonds à l'intérieur

blanche, mat

Art.Nr. **43058**

Caractéristiques	Peinture à la colle pour intérieur, résistante à l'essuyage, d'excellentes caractéristiques de mise en œuvre et d'une haute perméabilité de vapeur d'eau.
Domaine d'application	Dans les locaux dont la peinture exige peu de résistance au lavage et au frottement.
Liant de Base	Colle cellulosique avec addition de dispersion polymère.
Viscosité de livraison	Pâteuse
Teneur en corps solides	67 ± 2 %
Densité	1.675 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless)
Rendement, valeur moyenne	250 g/m ² (la consommation dépend de l'état du fond et de la méthode d'application)
Données de séchage	Prêt à la couche suivante au pinceau ou au rouleau après 4 heures
Méthode d'emploi recommandée	Le fond doit être sec, propre et exempt de graisse. <u>Couche de fond, si nécessaire:</u> 1 x SCHEKOLIN fond d'imprégnation synth. 43136 <u>1^{ère} couche:</u> 1 x SCHEKOLBLANC blanc pour plafonds à l'intérieur 43058 15-20 % diluée à l'eau <u>2^{ème} couche:</u> SCHEKOBLANC blanc pour plafonds à l'intérieur 43058 5-10 % diluée à l'eau
Teintes	teintes pastels
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 1 an. Sensible au gel.

Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	<= 3%
Chiffre de la charge écologique	16
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité. OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

17.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt TM vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com

