

SCHEKOSIL-enduit de fond

Incolore, diluable à l'eau

Art.Nr. **69322**

Caractéristiques	Enduit de fond, diluable à l'eau à base de résine de silicone. Pas de formation de film, donc une très haute perméabilité à la vapeur d'eau
Domaine d'application	Pour tous les supports minéraux solides, p. ex. crépis, béton, pierre verte, pierre chaux-grès. Aussi pour des systèmes d'isolation thermique et des couches anciennes pas élastiques
Liant de Base	Emulsion de poysiloxan avec copolymérisation
Viscosité de livraison selon DIN 53211/20°	DIN 4/10''
Teneur en corps solides	20 ± 2 %
Densité	1,010 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	A l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au pistolet
Rendement, valeur moyenne	150 g/m ² selon le pouvoir absorbant et la structure du support
Données de séchage	Retouchable après 12 heures, selon la température et l'humidité de l'air relative
Méthode d'emploi recommandée	<p>Le support doit être propre, sec et solide. Eliminer les algues et les mousses. Appliquer le fond sans diluer, à saturation.</p> <p>Sur des supports très absorbants, le système d'application mouillé sur mouillé s'avère le meilleur. Attention à l'effet de brillance, ne pas appliquer sous le soleil et par forte chaleur.</p> <p>Ne pas mélanger avec des peintures de dispersion.</p> <p>Système d'application:</p> <p>1 x SCHEKOSIL-enduit de fond incolore, diluable à l'eau 69322</p> <p>2 x SCHEKOSIL-peinture pour façades au silicone 69269</p>
Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C
Stabilité au stockage	12 mois en bidons originaux fermés. Sensible au gel
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité

Teneur de COV	<= 3 %
Chiffre de la charge écologique	pas des dates disponibles
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (code des déchets spéciaux VVS 1610)

Date de l'édition:

25.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt TM vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG

Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com