

SCHEKOSIL peinture pour façades au silicone

Blanche, diluable à l'eau

No. d'art. **69269**

Caractéristiques	Peinture pour façades au silicone, résistant aux intempéries, diluable à l'eau, à base de siloxane, avec une très haute perméabilité à la vapeur d'eau, pour couches intermédiaires et de finition.
Domaine d'application	Pour des façades (maçonnerie, crépi, béton), des couches de dispersion mates et solides et des crépis de résines synthétiques.
Liant de Base	Emulsion au siloxane
Viscosité de livraison	Thixotrope
Teneur en corps solides	69 ± 2 %
Densité	1,600 g/ml (valeur moyenne)
Diluant	a l'eau
Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless)
Rendement, valeur moyenne	250-350 g/m ² la consommation dépend de l'état de fond et d'application
Données de séchage	Revernissable à température normale après env. 12 heures, sinon observer un temps de séchage correspondant plus long.
Méthode d'emploi recommandée	Le support doit être propre, solide, résistant et sec. Pour les supports très absorbants: 1 x SCHEKOSIL – fixateur de fond incolore 69320 (avec solvants) ou pour des couches de dispersion altérées par les intempéries, crépis de résines synthétiques, systèmes de protection au crépis à la chaux: 1 x SCHEKOSIL couche de fond, diluable à l'eau 69322 ensuite 1 x SCHEKOSIL peinture pour façades au silicone, blanche, 69269, diluée à l'eau à 5 % 1 x SCHEKOSIL peinture pour façades au silicone, blanche, 69269, diluée à l'eau à 0-5 %
Teintes	Teintes à carte de teintes de Schekosil

Climat d'emploi	Au-dessus de + 5°C.
Stabilité au stockage	En bidons originaux fermés 12 mois. Sensible au gel
Préventions des accidents	Observer les prescriptions légales de sécurité
Teneur de COV	<= 3%
Chiffre de la charge écologique	pas des dates disponible
Classe de toxicité (loi féd. sur les toxiques)	Hors classe de toxicité – OFSP-T-No. 619000
Elimination	selon prescriptions cantonales (code des déchets spéciaux VVS 1620)

Date de l'édition:

25.06.2004 BMP / BLT

(Ersetzt TM vom 25.11.99)

Les renseignements donnés répondent à nos dernières recherches, ils s'entendent toutefois sans engagement. Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d'observer la date de la présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées.

SCHEKOLIN AG
Industriestrasse 3
FL-9487 Gamprin-Bendern

Telefon: +423 / 375 75 75
Telefax: +423 / 375 75 76

Email: info@schekolin.com
Web: www.schekolin.com